

综合行政执法制式服装和标志技术规范

软肩章

软肩章

1 范围

本文件规定了综合行政执法制式软肩章的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于以涤纶低弹丝提花图案丝织布为版面，塑料板为衬板，经贴衬、贴胶、熨烫、热压、缝纫等工艺制造的弧形综合行政执法制式软肩章(以下简称“软肩章”)的订购、生产、检验与验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本使用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 532 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
- GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质最限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2910 (所有部分)纺织品 定量化学分析
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4668 机织物密度的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 6152 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法
- GB/T 6836 缝纫线
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 14460 涤纶低弹丝
- GB/T 29862 纺织品纤维含量的标识
- FZ/ T 01057 (所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01082 粘合衬干热尺寸变化试验方法
- FZ/T 01083 粘合衬干洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 01084 粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法
- FZ/T 64008 机织热熔粘合衬布
- FZ/T 80007.1 使用粘合衬服装剥离强力测试方法
- QB/T 2461 包装用降解聚乙烯薄膜

3 要求

3.1 标样

经上级主管部门审核批准的实物样品为该产品的标样。

3.2 规格尺寸

软肩章按长度(L)分为一号、二号、三号(中间号)、四号四个规格，其主要尺寸见图 1 和表 1。一号尺寸肩章仅保留肩章底部一个袢带。

单位为 mm

表 1 软肩章规格尺寸

规 格	一号	二号	三号	四号	公 差
L	110	120	130	140	±2
L ₁	35	42.5	50	57.5	±2
L ₂	50	53	53	58	±2

3.3 结构

3.3.1 软肩章为弧形肩章，软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片、树脂粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、热熔胶片、树脂衬、底布（附胶粒）、袢带构成。

3.3.2 软肩章的结构和主要尺寸应符合图 1 和表 1 的规范.软肩章未注公差为±1mm。每副软肩章长度应相同。

3.4 标志

每只软肩章背面中间部位印刷产品标志，内容为:承制方名称、号别。标志应清晰牢固。

3.5 图案

3.5.1 经国家审核批准的相对应的图案。

3.5.2 具体参见标样。



3.5.3 软肩章版面图案纱向为软肩章宽度方向。

3.6 颜色

3.6.1 软肩章版面颜色为藏青色(PANTONE 19-4013 TPX)，肩徽为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX)，具体参见标样。

3.6.2 底布颜色、袢带颜色、版面缝纫线颜色与软肩章版面颜色相一致，具体参见标样。

3.6.3 同副软肩章的版面颜色应一致，每批产品与标样的色差不低于 4 级。



- 1—涤纶低弹丝电脑织绣片; 2—树脂粘合衬; 3—热熔胶片; 4—塑料衬板;
5—热熔胶片; 6—树脂衬; 7—底布(附胶粒); 8—缝纫线; 9—袷带;

图 1 软肩章样式、结构及主要尺寸

3.7 材料

软肩章的主、辅料规格、要求及用途见表 2 规定。

表 2 软肩章材料规格、要求及用途

材料名称	规格		要求	用途
涤纶低弹丝电脑织绣片	经纱	83.25dtex	附录 A	版面
	纬纱	83.25dtex 55.5dtex		
黑色机织树脂粘合衬布	210 g/m²(基布)		附录 B	与版面粘合
热熔胶片	厚 0.1 mm		按实物标样	与树脂粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚丙烯	厚 0.6 mm		附录 C	塑料衬板
涤棉复合平纹布	25/28		附录 D	底布（附胶粒）
涤棉织带	宽 10 mm±1.0 mm 涤 65%，棉 35%		断裂强力≥350 N， FZ/T 65002	袷带
涤纶缝纫线	14.8tex×2		单线强力≥700cN GB/T 3916	缝纫
注:“标样是指主管部门批准认定的标准产品(成材料)实物样。				

3.8 性能

3.8.1 软肩章版面染色牢度应符合表 3 的规定，除耐光色牢度外，允许有两项色牢度低半级。

表 3 软肩章版面染色牢度

项目		指标	试验方法
耐光牢度，级		≥5	GB/T 8427 方法 3
耐皂洗色牢度，级	原样变色	≥4	GB/T 3921 方法 C
	涤布沾色	≥4	
	棉布沾色	≥4	
耐摩擦色牢度，级	干摩	≥3-4	GB/T 3920
	湿摩	≥3	
耐热压色牢度，级	干压变色	≥4	GB/T 6152 加热温度 120℃
	潮压变色	≥4	
	湿压变色	≥3-4	
	湿压沾色	≥3-4	

3.8.2 软肩章弧形保形性按 4.6.4 方法试验后，弧高不低于 3mm。

3.8.3 软肩章热熔胶片粘合剥离强度≥10N/cm。

3.9 工艺

3.9.1 缝制针距: 20 针/50mm～22/50mm。

3.9.2 明线自软肩章下端起止针，起止针处及断线接头处应原眼重缝 15mm±2mm，线路顺直，首位回针，距边宽窄一致，结合牢固，针距均匀，上下线松紧适宜。

- 3.9.3 袷带热熔断带封边，不应脱纱，边沿平直。
- 3.9.4 袷带余量：袷带平放，重叠部分 2mm~4mm。
- 3.9.5 袷带端边与底布缝纫 3 道线，线迹与周边缝线重合。一号肩章只缝制一个袷带。
- 3.9.6 丝网印刷白色产品标志，产品标志应包含承制方名称、生产日期、号型。字的大小适宜，美观、适宜即可。
- 3.9.7 肩章定型：肩章做好后要先进行瞬间热定型后，再瞬间冷定型。热定型参考温度为 110℃~130℃，冷定型参考温度为 25℃ 以下。

3.10 成品外观质量

- 3.10.1 成品软肩章的结构，颜色、版面组织、图案等外观特性及质量，应符合本标准的各项要求，以及主管部门批准的标样。
- 3.10.2 成品软肩章版面弧度均匀，棱角清晰、定型规整、无扭翘，外观整洁，版面和底布边沿折边平直，热熔粘合牢固，不应有脱层、起泡、烫焦、透胶等缺陷。
- 3.10.3 成品软肩章版面不应有断经、断纬、浮纱、丝线散头、油污丝等缺陷。
- 3.10.4 花型图案丝线应紧密，平整，不应出现浮丝，返白丝、返纱毛等现象。
- 3.10.5 丝织图案不应有明显变形，图案偏离中心线不大于 1mm。
- 3.10.6 线迹应直顺、针距均匀，线迹距边宽窄一致，不应有开线、断线、返线等缺陷。
- 3.10.7 底布边沿不应超出软肩章版面边沿，袷带端边不应超出底布边沿。
- 3.10.8 底布应平整，无起泡、无褶皱。
- 3.10.9 锁眼针迹清晰，无脱线，圆眼，开孔 17mm，锁眼不少于 64 针/眼。
- 3.10.10 正面无线头，背面线头长不超过 2mm。
- 3.10.11 产品标志完整清晰。

4 检验方法

4.1 结构检验

以目视观感(500mm 处)检验软肩章的结构，并与主管部门批准的实物标样比照检验；用精度为 0.5mm 的钢板尺检验软肩章的尺寸，判定结果是否符合 3.3 的要求。

4.2 标志检验

查软肩章产品标志的清晰完整性，判定结果是否符合 3.4 的要求。

4.3 图案检验

以目视观感(500mm 处)检验软肩章的图案，并与主管部门批准的实物标样比照检验，判定结果是否符合 3.5 的要求。

4.4 颜色检验

在自然北光或光的照度不低于 300lx 的条件下,软肩章主辅材料颜色及图案的颜色,与主管部门批准的实物标样比照检验,色差按 GB/T 250 的规定进行检验,判定结果是否符合 3.6 的要求

4.5 材料检验

4.5.1 型式检验时,应对表 2 规定的全部材料进行检验,检验规则见 5.3.4,判定结果是否符合 3.7 的要求;交收检验时,不对表 2 规定的全部材料进行检验,软肩章承制方应提供省级以上检验机构对表 2 材料的检验合格报告,结果应符合 3.7 的要求。

4.5.2 袷带断裂强力的检验,按 FZ/T 65002 中 5.6 的规定进行检验,判定结果是否符合 3.7 的要求。

4.5.3 涤纶缝纫线单线强力的检验,按 GB/T 3916 的规定进行检验,判定结果是否符合 3.7 的要求。

4.6 理化性能测定

4.6.1 软肩章版面耐光色牢度的检验,按 GB/T 8427 方法 3(使用 5 级和 6 级蓝标)的规范进行检验,判定结果是否符合 3.8.1 的要求

4.6.2 软肩章版面耐皂洗色牢度的检验,按 GB/T 3921 方法 C 的规定进行检验,判定结果是否符合 3.8.1 的要求。

4.6.3 软肩章版面耐摩擦色牢度的检验,按 GB/T 3920 的规定进行检验,判定结果是否符合 3.8.1 的要求。

4.6.4 软肩章弧形保形性能的检验:取弧高尺寸合格的软肩章板,将软肩章板置于压缩变形器内,加力至压平即可,静置 8h 后,取出软肩章板,静置 1h 后测量弧高,判定结果是否符合 3.8.2 的要求。

4.6.5 软肩章板热熔胶片剥离强度的检验,按 GB/T 532 的规定进行检验,取峰平均值,判定结果是否符合 3.8.3 的要求。

4.7 工艺检验

4.7.1 针距密度的检验在成品上检验,用精度 1mm 的钢板尺检验,测量实际针距数量,判定结果是否符合 3.9.1 的要求。

4.7.2 缝纫等工艺要求的检验在成品上检验,判定结果是否符合 3.9 的要求。

4.8 外观检验

4.8.1 在自然北光或光的照度不低于 300lx(相当于 40W 日光灯下距离 500mm 处的光照度)的条件下进行软肩章的外观检验。

4.8.2 以目视观感(500mm 处)和手感检验软肩章的外观,并与主管部门批准的实物标样比照检验,判定结果是否符合 3.10 的要求。

5 检验规则

5.1 检验分类

检验分型式检验和交收检验。

5.2 外观质量等级和缺陷划分规则

凡不符合本技术规范各项要求的产品均构成质量缺陷。每个软肩章存在的质量缺陷按对使用性能和外观影响程度分为轻缺陷和重缺陷两类，见表4。

- a) 轻缺陷:不影响使用性能、外观轻微不符合要求;
- b) 重缺陷:影响使用性能、外观严重不符合要求。

检验中,出现本标准未能提及的质量缺陷,可参照第3章及表4相似缺陷给出的质量缺陷影响程度,确定轻缺陷和重缺陷;出现与本标准要求严重不符的缺陷,视为重缺陷。

表4 缺陷分类

检验项目	质量缺陷	轻缺陷	重缺陷
结构尺寸	局部结构存在轻微差异,不影响使用功能	•	
	主要结构与标准、实物标样不符		•
	尺寸超出公差不大于50%,不影响使用	•	
	尺寸超出公差大于50%		•
标志	产品标志不清晰	•	
图案	图案局部存在轻微差异	•	
	图案比例失真,不符合标样要求		•
颜色	色差低于要求半级	•	
	色差低于要求一级		•
材料	承制方提供的材料检测报告中有1项不合格		•
性能	耐光色牢度不符合要求		•
	耐皂洗色牢度不符合要求		•
	耐摩擦色牢度不符合要求		•
	耐热压色牢度不符合要求		•
	软肩章弧形保形性能不符合要求		•
	热熔胶片粘合剥离强度不符合要求		•
工艺	次要部位存在部分不符合现象,但不影响使用和外观	•	
	主要部位或整体工艺不符合3.9的要求		•
外观	次要部位存在部分不符合现象,但不影响使用	•	
	主要部位或整体超出3.10外观要求允许范围		•

5.3 交收检验

5.3.1 软肩章检验采用随机抽样的方法,产品应按批提交,检验项目、检验水平、接受质量限、抽样方案与合格判定方案按表5的规定。

5.3.2 软肩章检验项目、要求和检验方法按表5的规定。

5.3.3 主管部门或订购方可以根据型式检验结果、过程检验结果,以及承制方质量状况,选择下列性能检验方案:

- a) 不作全部性能检验;
- b) 选择必要的性能检验;
- c) 全部性能检验。

5.3.4 交收检验组批规则:以同一结构、同一材料和同一种生产工艺制造的软肩章为一检验批。

5.3.5 交收检验组批数量:

- a) 组批数量按照表 5 规范的组批方案提交;
- b) 组批数量不足表 5 最小组批数量时, 按最小组批数量提交;
- C) 组批数量超过表 5 最大组批数量时, 超过部分按表 5 组批数量另行组批提交;
- d) 表 5 抽样方案不能满足需要时, 可以按照 GB/T 2828.1 的规范, 及表 5 中的检验水平和接受质量限, 另行制定抽样方案。

5.3.6 检验判定规则:检验时, 全部抽检标样的各检验项目结果符合表 5 的规范, 则判定该批产品合格, 在剔除抽检标样中的不合格品, 并以合格品补足交验数量后可以出厂; 否则判定该批产品不合格。

轻缺陷定性判定存在争议时, 以过半数检验人员成专家的意见为判定结论。

5.3.7 不合格批产品应全部返修后, 重新提交交收检验; 仍不合格的产品按合同或协议规定处理。

表 5 交收检验项目和抽样方案

检验项目	缺陷分类	检验水平	接收质量限	组批数量				
				281~500 (副)	501~1200 (副)	1201~3200 (副)	3201~10000 (副)	10001~35000 (副)
				判断方案(n/Ac, Re)				
结构尺寸	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
标志	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
图案	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
颜色	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
材料	重	-	-	-	-	-	-	-
性能	重	-	-	-	-	-	-	-
工艺	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
外观	轻	S-4	4.0	13/1, 2	20/2, 3	32/3, 4	32/3, 4	50/5, 6
	重	S-4	1.0	13/0, 1	20/0, 1	32/1, 2	32/1, 2	50/1, 2
注 1:n 为样本量, Ac 为接收数, Re 为拒收数。								
注 2:承制方提供的材料检测报告应符合本标准要求, 否则为批不合格。								
注 3:性能应符合本标准要求, 否则为批不合格。								

6 包装、运输和贮存

同一副软肩章装一个塑料袋后自锁封口, 具体要求按订购合同约定执行。

附 录 A
(规范性)
涤纶低弹丝电脑织绣片技术要求

A.1 软肩章涤纶低弹丝电脑织绣片材料为:83.25dtex/55.5dtex 涤纶低弹丝电脑织绣片，其他要求应符合 GB/T 14460 的规定。

A.2 软肩章涤纶低弹丝电脑织绣片材料物理性能和染色牢度应符合表 A.1 的规范，除耐光色牢度外，允许有两项色牢度低半级。

表 A. 1 涤纶低弹丝电脑织绣片材料物理性能和染色牢度

项目		指标要求	试验方法
密度，根/cm	经向	57±1	GB/T 4668
	纬向	50±1	
耐光色牢度，级		≥5	GB/T 8427 方法 3
耐皂洗色牢度，级	原样变色	≥4	GB/T 3921 方法 C
	涤布沾色	≥4	
	棉布沾色	≥4	
耐摩擦色牢度，级	干摩	≥3-4	GB/T 3920
	湿摩	≥3	
耐热压色牢度，级	干压变色	≥4	GB/T 6152
	潮压变色	≥4	
	湿压变色	≥3-4	
	湿压沾色	≥3-4	

附 录 B
(规范性)
黑色机织树脂粘合衬布技术要求

B.1 黑色机织树脂粘合衬布基布规格为 58tex×58tex。其他要求应符合 FZ/T 64008 的规定。
B.2 黑色机织树脂粘合衬布物理性能应符合表 B.1 的规定。

表 B. 1 机织树脂粘合衬布规格

项 目	指 标	试验方法
基布单位面积质量，g/m2	210±10	GB/T 4669
基布材料(100%聚酯纤维)	符合 GB/T 29862 规定	GB/T 2910 FZ/T 01057
热熔胶种类	PES	-
胶点目数，cm²	≥40	-
涂布量，g/m²	≥9	FZ/T 01081

B.3 黑色机织树脂粘合衬布性能应符合表 B.2 的规范。

表 B. 2 机织树脂粘合衬布性能

项 目	指 标	试验方法
水洗尺寸变化率，%	±1.0	FZ/T 01084 面料+机织树脂粘合衬布
水洗外观变化，级(5 次)	≥4	FZ/T 01084
干洗外观变化，级(2 次)	≥3	FZ/T 01083
干热尺寸变化率，%	±1.0	FZ/T 01082 面料+机织树脂粘合衬布
粘合后热熔胶正面渗胶	不允许	观察
注 1:干热尺寸变化率试验用“面料+机织树脂粘合衬布”方式。 注 2:水洗尺寸变化率条件为静缩方法，即 2g/L 洗涤剂，40℃水浸泡 1h，清水漂净，用干布吸净水份。其他按 FZ/T01084 有关规定执行和评定。		

附 录 C
(规范性)
塑料衬板技术要求

C.1 塑料衬板材料为聚丙烯。

C.2 塑料衬板物理性能应符合表 C.1 的规范。

表 C. 1 塑料衬板性能

项 目	指 标	试验方法
厚度, mm	≥0.6	GB/T 6672
低温耐折, -25℃	不断裂	低温箱
耐热空气老化, 50℃	不变形	高温箱

C.3 塑料衬板低温耐折的检验, 将塑料衬板放置在-25℃的恒温箱中 2 h 时取出, 90°弯曲, 20 次, 观察, 判定结果是否符合表 C.1 的要求。

C.4 耐热空气老化的检验, 将塑料衬板放置在 50℃的恒温箱中 2 h 时取出, 观察, 判定结果是否符合表 C.1 的要求。

附 录 D
(规范性)
涤棉复合平纹布技术要求

D.1 底布材料规格应符合表 D.1 的规范.

表D. 1 底布规格

项 目	指 标		允 差	试验方法
纤维含量，%	涤 65%棉 35%		符合 GB/T 29862 规定	GB/T 2910 FZ/T 01057
规格	25/28		-	-
密度，根/10cm	经纱	296	±10	GB/T 4668
	纬纱	231	±10	
织物组织	1/1 ↗			

D.2 物理性能应符合表 D.2 的规范.

表D.2 物理性能

项目		指标	试验方法
附着力 kg/cm		≥0.4	FZ/T 80007.1
脆性温度℃		≥-20	GB/T 1040
断裂强力，N	经纱	≥480	FZ/T 64008
	纬纱	≥470	

D.3 染色牢度应符合表 D.3 的规范。

表D.3染色牢度

项目	指标		试验方法
耐光色牢度，级	4-5		GB/T 8427
耐皂洗色牢度，级	变色	≥4	GB/T 3921
	沾色	≥4	
耐汗渍色牢度，级	变色	≥4	GB/T 3922
	沾色	≥4	